

## **NOVO-LACK ESMALTE SATINADO CON POLIURETANO ECO 2010 UNE**

### **DESCRIPCIÓN:**

Esmalte uretanado sintético de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores, cuando se requiera un acabado mate Gran dureza. Excelente cubrición y brochabilidad.

### **PROPIEDADES FISICAS**

- Buena rapidez de secado.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Acabado impecable.
- Alta dureza y flexibilidad.
- Máxima resistencia en exteriores e interiores.
- Blanco con alta estabilidad al amarillamiento.



### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **Naturaleza**

Alquídico-uretanada

#### **Acabado**

Satinado.

#### **Color**

Blanco-Negro

#### **Densidad**

1.38±0.02 kg/l en blanco y 1.10±0.02 kg/l en negro.

#### **Materia no volátil**

79 ±2%(blanco) / 73 ±2% (negro)

#### **Volumen de sólido**

68 %

#### **Rendimiento**

15-20 m<sup>2</sup>/litro y mano, según estado de la superficie

#### **Secado ( 30 micras a 20° C)**

5 - 7 horas

#### **Repintado mínimo**

24 horas

#### **Diluyente**

Aguarras Ecológico

**Nivel COV:** < 300g/l (al uso)

### **PRESENTACION**

- Envasado: Se presenta en envases de 4, 0.750 y 0,375 lt.

### **APLICACIONES**

Indicado para proteger y decorar superficies metálicas, de madera, ... tanto en el exterior como en el interior: puertas, rejas, muebles...

### **ALMACENAMIENTO.**

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.

Duración del producto: Sin abrir 12 meses desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con el departamento técnico.

## **NOVO-LACK ESMALTE SATINADO CON POLIURETANO ECO 2010 UNE**

### **PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES**

#### **- Superficies nuevas:**

**Hierro y acero:** desoxidar mediante cepillado o bien lijado y proteger previamente con imprimación sintética EUROPRIMER ó minio de plomo electrolítico EUROTEx.

**Galvanizados, aluminio y otros metales:** desengrasar y dar una mano fina de IMPRMACIÓN MULTIUSOS

**Madera:** Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTÉTICA de EUROTEx. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. **Yeso y masillas:** sellar porosidad con 1-2 manos de EUROFILM de EUROTEx.

#### **- Repintado**

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Otras superficies consultar con el servicio técnico de Eurotex. Teléfono: 955 741 592

### **MODO DE EMPLEO**

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Producto listo al uso. No se recomienda diluir.

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas.

Para aplicar a pistola aerográfica diluir con 5 % de Aguarrras Ecológico.

Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

Limpiar los útiles empleados con Aguarrras Ecológico.

### **SEGURIDAD**

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicado según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

**Industrias Químicas Eurotex S.L. Telf. 955741592 (16 líneas) Telf. Pedidos: 902404440**  
**Fax: 955741608 P.I. Santa Isabel s/n El Viso del Alcor. Sevilla. España. [www.eurotex.es](http://www.eurotex.es)**